



## LINERIO. LAMELINĖS PLOKŠTĖS

### TECHNINIS LAPAS

Profilio tipas	Lamelinės plokštės
Medžiaga	Ekstrūdinis polistirenas XPS
Bendras plotis	S-Line: 122 mm M-Line: 122 mm L-Line: 122 mm
Bendras aukštis	S-Line: 2650 mm M-Line: 2650 mm L-Line: 2650 mm
Storis	S-Line: 12 mm M-Line: 12 mm L-Line: 21 mm
Pakuotė	- Vienetas – termiškai susitraukianti folija - 12 vnt./kartoninė dėžutė
Laikymas	Prieš montuojant plokštes reikia palikti patalpoje, kurioje bus montuojamos, kad jų temperatūra susilygintų su patalpos temperatūra.
Įrankiai	Pjovimui galima naudoti: rankinį pjūklą, siaurapjūklį, stalinį pjūklą.
Tvirtinimas	Tvirtinimas klėjais. Rekomenduojama naudoti vienkomponenčius hibridinius polimerinius klėjus, kuriuose nėra tirpiklių ir izocianatų, pvz., VOX klėjus. Klėjus tepti ant plokštės „S“ raidės forma.
Svarbi informacija apie montavimą	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nenaudoti vietose, kur yra aukšta temperatūra (virš 60°C), pvz., pirtyje, ant kamino, prie viryklės.</li><li>- Montuoti ant lygaus, tvirto, tinkamą sukibimą užtikrinančio pagrindo.</li><li>- Montavimo kryptis eina iš kairės į dešinę ir iš apačios į viršų; jei naudojamas išorinis kampuočio, montavimas atliekamas nuo kampo, plokštės montuojant į kairę ir dešinę pusę.</li><li>- Prie plokštės negalima tiesiogiai prisukti pakabų, lentynų ar kitų daiktų.</li></ul>



Priežiūra	Naudokite švelnias valymo priemones, nepalikite skysčių nešvarumų išdžiūti. Nenaudokite +40°C temperatūros vandens, stiprių valiklių, baliklių, tirpiklių, stiprių rūgščių ir šarmų bei abrazyvinių priemonių. Nepalikite valymo priemonių ant paviršiaus, kruopščiai nuplaukite nuvalytą paviršių vandeniu; valymo priemonių likučiai ant paviršiaus gali sukelti spalvos pokyčių.
Aplinkos savybės	Produktas 100% tinka antriniam perdirbimui.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Vertinimo metodai
Tankis	370 ± 5%	PN-EN 1602:2013
Matmenų stabilumas	≤ 0,1%	PN-EN 1603:2013
Atsparumas ugniai	E	PN-EN 13501-1:2019-02
Lakiųjų organinių junginių emisija	≤ 28 dienos	PN-EN 16516:2017-11 PN-EN ISO 16000-9:2009 ISO 16000-6:2011 ISO 16000-3:2011



GREITAS  
MONTAVIMAS



MAŽAS  
SVORIS



PAGERINA  
GARSO IZOLIACIJĄ



LENGVA  
PALAIKYTI  
ŠVARĄ



TINKA  
PERDIRBIMUI

