

MANGO

SZARY MELANGE, ZIELONY MELANGE

DANE TECHNICZNE

GRAMATURA	390	g/m ²
WYSOKOŚĆ	138	cm
RAPORT WZDŁUŻ	<input type="radio"/> WĄTKU <input type="radio"/> OSNOWY /	cm
SKŁAD	Olefin 100%	%
SKŁAD PODKŁADU	/	%
SKŁAD WARSTWY WIERZCHNIEJ	/	%
ZASTOSOWANIE	<input checked="" type="checkbox"/> DEKORACJA <input checked="" type="checkbox"/> TAPICERKA	
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA	Regularnie odkurzać. W razie zaplamienia czyścić miejscowo, delikatnie, roztworem wody z mydłem.	



ATESTY I CERTYFIKATY

	EN ISO	INNA NORMA	WYNIK
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN ISO 12 947-2		45 000
ROZSUNIĘCIE NITEK W SZWIE	EN ISO 13 936-2	wątek	4
		osnowa	5
ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚWIATŁO	ISO 105-B02		5
ODPORNOŚĆ KOLORU NA TARCIE	EN ISO 105 X12	mokre	4-5
		suche	4-5
KURCZLIWOŚĆ PO PRANIU		/	
PILLING	EN ISO 12 945-2		/
PARAMETRY	OEKO-TEX STANDARD 100 KLASA II		
APRETURA (RODZAJ)		/	
HIGIENICZNOŚĆ		/	
TRUDNOPALNOŚĆ		/	