



ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Wydanie 09.2024

WYMIARY

FORMAT		Small Plank	Medium Plank	Jodelka
Szerokość	EN 17539:2021-08	189 mm	209 mm	126 mm
Długość	EN 17539:2021-08	1251 mm	1494 mm	630 mm
Liczba paneli/opakowanie		8	6	10
m ² /opakowanie		1,891 m ²	1,873 m ²	0,794 m ²
Masa/opakowanie		16,70 kg	16,00 kg	7,04 kg
Pióro i wpust		System łączenia Unidlic®	System łączenia Unidlic®	System łączenia Unizip®
FORMAT		Small Tile	Medium Tile	
Szerokość	EN 17539:2021-08	303 mm	428 mm	
Długość	EN 17539:2021-08	610 mm	856 mm	
Liczba paneli/opakowanie		10	6	
m ² /opakowanie		1,848 m ²	2,198 m ²	
Masa/opakowanie		16,34 kg	19,44 kg	
Pióro i wpust		System łączenia Unidlic®	System łączenia Unidlic®	
Gęstość		1350±50 kg/m ³		
Grubość całkowita	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5 + 1 mm attached underlay)		
Wykończenie		Superquard Prime®		

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOSCI WG STANDARDÓW	
Klasa użyteczności	EN ISO 10874		Klasa	23-33
Norma produktowa	EN 16511:2023-05			
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 2401 - CRET	DWU: patrz etykieta na końcu paczki
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	DWU: patrz etykieta na końcu paczki
Gwarancja	Użytek domowy	Patrz warunki gwarancji	25	lat
	Użytek komercyjny	Patrz warunki gwarancji	0 lat - do 10 lat na wniosek	

DANE OGÓLNE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDÓW
Prostokątność i linia prosta	EN 17539:2021-08		$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm}$ $s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$	OK
Trwałość barw pod wpływem światła	EN ISO 105-B02:2014-08	Niebieska skala wzorcowa	Klasa ≥ 6	OK
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2021-11	6 godz. w temp. 80°C	$\leq 0,15 \%$	OK
Łódzkowanie	EN ISO 23999:2021-11		$\leq 2 \text{ mm}$	OK
Odporność na ścieranie	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 cykli	OK
Odporność na uderzenia	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		$\geq 1600 \text{ mm}$	OK
Odporność na zarysowania	EN 16094:2021-06, method A and B		$l \leq 1,5 \text{ Unit change l at } 60^\circ$	OK
Kółka krzesel biurowych	EN ISO 4918:2021-03	25 000 cykli	Brak rozwarstwienia, bez zaciężeń	OK
Przesuwanie mebli	EN ISO 16581:2019-06	Noga 0,1 mm/32 kg	Bez widocznych uszkodzeń	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1:2012-01		$\leq 0,2 \text{ mm}$	OK
Odporność na zaplamienia	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Aceton - Kawa - Soda Kaustyczna - Woda utleniona - Pasta do butów		OK
Siła połączeń zamków	ISO 24334:2019-07	Fmax długi bok	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$	OK
		Fmax krótki bok	$\geq 1,5 \text{ kN/m}$	OK
Izolacja akustyczna	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Redukcja odgłosu uderzenia		$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie dla wszystkich standardowych systemów grzewczych zatopionych w wylewce. Ograniczenia w zastosowaniu z foliami grzewczymi i innymi alternatywami. Maksymalna temperatura styku $\leq 27^\circ\text{C}$. Zapoznaj się z dodatkową instrukcją.		

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDÓW
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Proces produkcji bez dodawania formal E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)		Poniżej granicy wykrywalności
Emisja TVOC w ciągu 28 dni	ISO 16000 part 9-6	AgBB wymów po 28 dniach $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		$< 20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Oporność cieplna	EN 12667:2001-01			0,035 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R9 - R10
Zawartość	Metale ciężkie + ołów i kadm			NIEOBECNE
Substancje niebezpieczne	Rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne substancje klasy 1A i 1B			NIEOBECNE
REACH	Regulation (EC)			Zgodny
Plastyfikator	Bez plastyfikatorów orto-ftalanowych			OK
Zawartość z ponownego przetworze	Użyty materiał ponownego przetworzenia pochodzi wyłącznie z produkcji własnej			$\geq 20\%$

