


INSTRUKCJA MONTAŻU LAMINATU PERGO.

Właściwe rezultaty prac można uzyskać pod warunkiem ścisłego przestrzegania wszystkich poniższych instrukcji przez wszystkie osoby biorące udział w montażu.


Należy upewnić się, że każdy użytkownik podłogi posiada kopię niniejszego dokumentu.

Należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących montażu podłogi, obowiązujących w danym kraju.


- Miejsce i warunki instalacji muszą być zawsze zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i normami instalacyjnymi.
- W przypadku, gdy norma lub przepis krajowy jest sprzeczny z zaleceniem producenta, znaczenie nadrzędne ma przepis bardziej restrykcyjny.

**1**


Należy pozostawić panele na 48 godzin w nieotwartych opakowaniach w normalnej temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym mają zostać ułożone w celu aklimatyzacji. Idealne warunki do aklimatyzacji to temperatura wynosząca od 15 do 22°C, przy wilgotności względnej wynoszącej 30-75%. Jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu wykracza poza zakres 30-75%, zaleca się otwarcie opakowań i pozostawienie paneli do aklimatyzacji na okres jednego tygodnia.

**2**

Dostępne podłogi laminowane Pergo charakteryzują się różnymi formatami, wzorami i właściwościami. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy dostarczony produkt jest zgodny z zamówieniem. Zalecamy zachowanie etykiet wraz z dowodem zakupu.

**3**


W pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie wszystkich wykładzin pochłaniających wilgoć (takich jak np. dywany, wykładziny filcowe itd.). Nie jest konieczne usuwanie materiałów zabezpieczających przed dostępem wilgoci (PCW, linoleum, VCT). We wszystkich przypadkach należy stosować podkład chroniący przed wilgocią. Zalecane jest stosowanie podkładów marki Pergo.

**4**

MONTAŻ NA PODŁOŻU DREWNIANYM: Należy usunąć wszystkie istniejące pokrycia podłogowe. Na drewnie nie powinny być widoczne żadne ślady pleśni i/lub obecności szkodników. Jeśli drewnopochodne podłoże jest wilgotne, lub nie ma pod nim bariery przeciw wilgociowej, wówczas takie podłoże należy usunąć ponieważ przykryte nową podłogą i podkładem z warstwą blokującą wilgoć może zgnić. Należy upewnić się, że podłoże jest płaskie i równe. Należy przybić gwoździami lub przykręcić wszystkie luźne elementy. Jeśli podłoże drewniane jest płaskie (brak nierówności większych niż 2 mm na odcinku o długości 1 metra), można zastosować dowolny podkład PG. Jeśli podłoże drewniane nie jest płaskie i występują na nim nierówności wynoszące od 2 mm do 4 mm na odcinku o długości 2 m (z powodu wygięcia desek podkładu drewnianego), można zastosować podkład Pergo Smart +. Jeśli podłoże drewniane nie jest płaskie i występują na nim nierówności przekraczające 4 mm na odcinku o długości 2 m, należy zastosować masę samopoziomującą lub podkład połączony ze sklejką lub płytą OSB.

Nową podłogę należy układać pod kątem 90 stopni względem dotychczasowego podłoża. Ewentualna pusta przestrzeń pod deskami musi być dostatecznie wetylowana. Jeśli nie ma pustej przestrzeni, upewnij się, że zawartość wilgoci wszystkich warstw (podłoga z materiału drewnopochodnego, wylewka itp.) nie jest wyższa niż wspomniane dopuszczalne wartości.

W tym celu należy usunąć wszystkie przeszkody i upewnić się, że podłoga jest odpowiednio wentylowana (co najmniej 4 cm² szczelin wentylacyjnych na m² podłogi). Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 10%.



5

Dodatkowa instrukcja obowiązuje, gdy jest obecne ogrzewanie podłogowe. Ze względów zdrowotnych oraz dla uniknięcia problemów z podłogą pewne zasady muszą być przestrzegane:


Przy ogrzewaniu podłogowym

- Temperatura podłogi nie może przekraczać 27°C (80°F).
- Podłoga pływająca wymaga zastosowania podkładu o oporności cieplnej, której wartość w połączeniu z opornością paneli nie przekroczy 0,15 m²K/W (gdy podkład znajduje się nad systemem grzewczym).
- Temperaturę trzeba zmieniać stopniowo.
- Należy unikać kumulowania ciepła przez np. dywany, lub przez niewystarczający przepływ powietrza pod meblami.
- Niektóre wodne i elektryczne systemy ogrzewania podłogowego są odpowiednie. Sprawdź dodatkową instrukcję.

Przy chłodzeniu podłogowym

- Wymagana jest niższa oporność cieplna pokrycia podłogowego. Te wartości w przypadku paneli laminowanych Pergo i podkładów mogą łącznie wykraczać ponad wymagany poziom dlatego trzeba się liczyć z mniejszą skutecznością systemu chłodzenia.
- Konieczne jest wyposażenie systemu chłodzenia w zabezpieczenia oparte na w czujnikach wykrywających kondensację i automatycznie wyłączających chłodzenie w momencie jej wystąpienia.

SPRAWDŹ DODATKOWĄ INSTRUKCJĘ DOTYCZĄCĄ OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PODŁOGOWEGO NA www.pergo.com



6

Wylewka musi być odpowiednio sucha przed montażem podłogi. Zawartość wilgoci w wylewce cementowej badana metodą CM powinna być poniżej 2,5% (RH 75%), a anhydrytowej poniżej 0,5% (RH 50%). Jeśli te wartości są wyższe, lub mogą wzrosnąć w przyszłości, trzeba zastosować zabezpieczenie przeciw - wilgociowe.

W przypadku obecności zatopionego w wylewce systemu ogrzewania podłogowego dopuszczalne wartości będą odpowiednio niższe <math><1,5\%</math> (60% RH) dla wylewki cementowej i <math><0,3\%</math> (40%RH) dla anhydrytowej.

Sprawdź dodatkową instrukcję dotyczącą montażu podłogi na ogrzewaniu podłogowym.

Zawsze udokumentuj i zachowaj dokumentację dotyczącą wykonanych pomiarów wilgotności wylewki. Szacunkowy czas schnięcia wylewki to tydzień na każdy centymetr na głębokości do 4cm i dwa tygodnie na każdy centymetr na głębokości poniżej 4cm dlatego przykładowo 6cm wylewki będzie potrzebowało zwykle 8 tygodni.

Szczególnie przy odnawianiu starszych budynków należy sprawdzić zawartość wilgoci także w głębszych warstwach wylewki/podłoża i upewnić się, że nie przekraczają dopuszczalnych wartości.


Dla ograniczenia ryzyka rozwoju bakterii pleśni pod podłogą należy przestrzegać następujących zaleceń:

Wylewka na kondygnacji przyziemia musi mieć skuteczną warstwę przeciwwilgociową zgodną z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu paneli laminowanych.

Zwykle takie zabezpieczenie jest montowane na etapie budowy. Jeśli nie zastosowano takiego zabezpieczenia dostępne są inne rozwiązania, które można zastosować na wylewce. Należy stosować się ściśle do instrukcji producenta takiego zabezpieczenia oraz uwzględnić instrukcję producenta masy wyrównującej.

7


Należy upewnić się, że podłoże jest płaskie i równe. Należy wyrównać wszelkie nierówności większe niż 4 mm na odcinku o długości 2 metrów. To samo dotyczy nierówności przekraczającej 1 mm na odcinku o długości 20 cm.






8

Po sprawdzeniu podłoża pod kątem nierówności należy ostrożnie odkurzyć całą powierzchnię. Należy upewnić się także, że podłoże jest płaskie, czyste, twarde i suche. Aby uniknąć ryzyka skrzywienia podłogi, należy przymocować śrubami wszelkie luźne płyty wiórowe, płyty OSB, płyty pilśniowe, deski drewniane itp.




9

Do montażu podłogi laminowanej potrzebne są następujące podstawowe narzędzia: młotek, piła (wyrzynarka, piła tarczowa, piła ręczna lub piła poprzeczna), maska na usta (na czas piłowania), ołówek, taśma miernicza, okulary ochronne i rękawice.



10

Oprócz tego potrzebne są również następujące akcesoria: zestaw montażowy (zawierający dociągacz, dobijak oraz kliny dylatacyjne przeznaczone do stosowania z systemem zatrzaskowym Pergo), podkład (należy zastosować podkład zapewniający stabilne podłoże pod podłogę), a także odpowiednie produkty do konserwacji. Użycie produktów innych niż akcesoria Pergo grozi uszkodzeniem podłogi Pergo. Spowoduje to unieważnienie gwarancji udzielonej przez firmę Pergo. W związku z tym zaleca się stosowanie wyłącznie akcesoriów Pergo, ponieważ zostały one zaprojektowane i przetestowane pod kątem użycia z panelami podłogowymi Pergo.




11

Przed rozpoczęciem montażu, a także w jego trakcie należy sprawdzać wszystkie panele. W żadnym przypadku nie należy używać wadliwych paneli. Zamontowany panel uznaje się za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji.


12

Należy sprawdzić, czy stare listwy przypodłogowe mogą zostać usunięte. Możliwe jest pozostawienie dotychczasowych listw przypodłogowych i wykończenie podłogi profilami Pergo lub przykrycie istniejących listw przyściennych przy pomocy specjalnych listw przypodłogowych Pergo.




13

Po zainstalowaniu podłogi oraz podkładu należy sprawdzić, czy drzwi mogą się swobodnie otwierać i zamykać. Jeśli ościeżnica jest montowana po zamontowaniu paneli upewnij się, że pomiędzy powierzchnią paneli a ościeżnicą pozostanie przynajmniej 1mm szczeliny w pionie.




14

Wyspy kuchenne oraz inne ciężkie przedmioty powinny zostać zamontowane w pierwszej kolejności – nie należy ich umieszczać na podłodze laminowanej. Podłoga laminowana musi być w stanie przemieszczać się wokół ciężkich przedmiotów, aby uniknąć otwartych połączeń i rozdzielania paneli.





15

Podłogi laminowane Pergo są przeznaczone do montażu pływającego, który umożliwia naturalne rozszerzanie się i kurczenie materiału wraz ze zmianami temperatury i wilgotności. Aby móc korzystać z zalet podłogi pływającej i uniknąć szczelin, skrzywienia i innych negatywnych skutków, nie należy pod żadnym pozorem przymocowywać podłogi przy pomocy śrub, gwoździ, silikonu itd.



16


Podłogi laminowane Pergo składają się w większości z naturalnego drewna, co powoduje, że mają naturalną tendencję do rozszerzania się oraz kurczenia w wyniku zmian wilgotności względnej. Różnice wymiarowe zainstalowanej podłogi będą niemalże równe pod względem długości i szerokości. Przy temperaturze wynoszącej 20°C i wilgotności względnej wynoszącej 40-60%, ruchy podłogi są minimalne. Zawartość wilgoci w produkowanych i dostarczanych laminowanych panelach podłogowych Pergo jest dostosowana do wilgotności względnej na poziomie 30-75%. W klimacie suchym, na przykład zimą w krajach skandynawskich, wilgotność względna może spadać poniżej 30%. W wilgotnym klimacie RH może przekraczać 70% i powodować zauważalną pracę podłogi. Dla zapewnienia odpowiedniego luzu i zapobieżenia uszkodzenia zamków, trzeszczenia itp. pozostaw podczas montażu szczelinę 10mm pomiędzy panelami a ścianami, progami, wszelkimi obiektami stałymi itp. Użyj klinów dystansowych dla utrzymania właściwej szerokości szczeliny. W przypadku zaaklimatyzowania podłogi zgodnie z wytycznymi w warunkach RH30-70% należy podczas montażu paneli w regionach o bardzo niskiej wilgotności zmniejszyć szerokość pozostawianych szczelin dylatacyjnych do 3mm ponieważ podłoga ulegnie obkurczeniu natomiast w regionach z wysoką wilgotnością zwiększyć do 10mm ponieważ podłoga się rozszerzy. Szczelina dylatacyjna musi pozostać otwarta i nie może być wypełniana żadną masą uszczelniającą, silikonem lub innym spoiwem. Pod żadnym pozorem nie należy mocować podłogi przy użyciu gwoździ, wkrętów, kleju lub w dowolny inny sposób.



Podłogi w technologii Aquasafe są odporne na wnikanie wody po odpowiednim zamontowaniu. Przestrzeganie tych instrukcji czyni podłogę odpowiednią do zastosowania w różnych pomieszczeniach (nie w strefach z odpływem w podłodze). Podłogi nie są odpowiednie do zastosowań w takich miejscach jak np.: pod prysznicem, przy basenach, w saunach, w strefach z odpływem w podłodze itp.


Niektóre lokalne przepisy nie dopuszczają montażu podłóg pływających w pomieszczeniach mokrych. Lokalne przepisy dotyczące zastosowań podłóg muszą być przestrzegane.

Korzystając z podłogi Pergo®, można wybrać miejsce, od którego rozpocznie się montaż. Zastanów się, jaki sposób montażu podłogi będzie najłatwiejszy. Instrukcja przedstawia proces montażu podłogi dla osób praworęcznych, od lewej do prawej strony pomieszczenia. Możliwe jest także układanie podłogi w drugą stronę.




1

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia, aby szczegółowo zaplanować optymalny rozkład paneli. Jest to bardzo ważne w przypadku montażu typowych wzorów. Dzięki temu ostatni rząd nie będzie zbyt wąski. Jeśli długość ostatniego rzędu miałaby wynosić mniej niż 50 mm, montaż ułatwi przycięcie paneli z pierwszego rzędu.




2

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wszystkie panele zostały wystarczająco wymieszane, aby uniknąć sytuacji, w której obok siebie znajdzie się zbyt wiele jasnych lub ciemnych paneli. Aby uzyskać najlepszy efekt wizualny, panele powinny być układane zgodnie z wzorem, w kierunku najdłuższej ściany oraz równoległe do kierunku padania promieni światła.




3

W pierwszej kolejności należy zainstalować podkład na szerokość. Należy robić to stopniowo, w miarę układania podłogi. Zastosowanie podkładu jest konieczne w celu wyrównania wszelkich nierówności podłoża. Gładka górna powierzchnia ułatwia montaż podłogi laminowanej i zapewnia możliwość rozszerzania się po zakończeniu montażu. Więcej informacji na temat podkładów Pergo oraz sposobu ich montażu zamieszczono na opakowaniu podkładu. Informacji może udzielić również sprzedawca podłóg.




4

Układanie podłogi należy rozpocząć od całego panelu. Należy odciąć przy pomocy piły zaczepty z dłuższej i krótszej strony panelu.




5

Panel z odciętymi zaczepami należy ułożyć przy ścianie. Pomiedzy ścianą i panelami należy umieścić kliny dylatacyjne dołączone do zestawu montażowego. To zapewni odpowiednio szeroką szczelinę dylatacyjną: X mm (szerokość zależy od wilgotności powietrza – patrz instrukcje dotyczące szczelin dylatacyjnych w rozdziale PRZYGOTOWANIE).




6

Konieczne jest również przycięcie paneli. Aby uzyskać czystą linię cięcia, panel powinien być ułożony wzorem do dołu w czasie cięcia przy pomocy wyrzynarki lub piły tarczowej, natomiast w przypadku korzystania z piły ręcznej lub poprzecznej należy ułożyć panel wzorem do góry. Należy upewnić się, że skrajne połączenia paneli w dwóch kolejnych rzędach nigdy nie są wyrównane. Panele muszą być ułożone naprzemiennie, co minimum 30 cm (12 cali).




7

Rozpocznij od pierwszego panelu, który ma zostać zamontowany w rogu. Usuń profil zatrzaskowy z długiego i krótkiego boku panelu za pomocą piły. W przypadku pozostałych paneli w pierwszym rzędzie (nie w rogu) należy usunąć profil zatrzaskowy z długiego boku, który będzie przylegał do ściany. Profil należy usunąć z każdego boku panelu przylegającego do ściany w celu uzyskania wymaganej szczeliny dylatacyjnej.




8

W celu ułatwienia rozpoczęcia montażu należy połączyć pierwsze 3 rzędy z dala od ściany, aby można było usiąść na panelach w trakcie pracy. Następnie należy przesunąć pierwsze trzy rzędy dożądanego położenia przy ścianie z założonymi klinami dylatacyjnymi. W następnej kolejności należy wziąć cienką linkę i napiąć ją wzdłuż zamontowanych paneli, aby sprawdzić i dopasować prostoliniowość trzech pierwszych zamontowanych rzędów. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowych kontroli prostoliniowości w celu jej potwierdzenia w trakcie montażu. Pamiętaj, aby użyć klinów dylatacyjnych dla szczelin dylatacyjnych na obwodzie.




9 Uniclic®



System Uniclic® jest wyjątkowy, ponieważ umożliwia montaż paneli na dwa sposoby. Metoda A (kąt–kąt): najpierw obróć krótki bok montowanego panelu do krótkiego boku już zamontowanego panelu, kierując się zasadą układania pod kątem. Następnie ustaw nowo montowany panel pod kątem 20–30°. Spowoduje to również uniesienie wcześniej zamontowanych paneli w tym samym rzędzie, ponieważ ich krótkie boki są już połączone.


Umieść **OBIE** ręce blisko zatrzasku w sposób przedstawiony na rysunku i pociągnij długi bok panelu do siebie. Panele zatrzaskną się. Możesz umieścić pióro we wpuście lub wpust w piórze. Metoda polegająca na umieszczeniu pióra we wpuście to najprostsz i najczęściej używany sposób montażu.

10




Metoda B: Dzięki rozwiązaniu Uniclic® można również łączyć panele bez konieczności odrywania ich od podłoża. W tym celu należy użyć specjalnego dobijaka Uniclic®. Panele nie należy łączyć poprzez pojedyncze dobicie. Aby uniknąć uszkodzenia paneli, należy wspólnie dobijać je w sposób stopniowy.

9 PerfectFold™




Zamontować zamek PerfectFold na 3 sposoby: pod kątem, na płasko i od góry. Najprostszym sposobem połączenia paneli podłogowych jest złożenie ich ruchem obrotowym. Podnieś panel łączący pod kątem 20–30 stopni, wciśnij go w rowek na dłuższym boku i delikatnie przesuń w lewo, aby końce paneli zetknęły się. Dociśnij panel do podłogi, a system PerfectFold™ 3.0 skutecznie zablokuje połączenie na jego końcu. Przed ułożeniem kolejnego panelu zawsze dokładnie sprawdź każde połączenie.

W razie potrzeby delikatnie zniweluj mniejsze szczeliny dobijakiem Pergo.




11

W miejscach, gdzie montaż paneli z systemem zatrzaskowym za pomocą dobijaka jest zbyt trudny (np. przy ścianie), można połączyć je, używając dociągacza i młotka.




12

Należy układać panele w ten sposób aż do końca pomieszczenia.



13

Tafla podłogi przekraczająca 13x13m wymaga dodatkowych rozcięć dylatacyjnych. Rozszerzanie się i kurczenie podłogi jest liniowe, w związku z czym szerokość szczeliny dylatacyjnej jest uzależniona od wielkości powierzchni.



14


Wilgotność powietrza w pomieszczeniach może się zmieniać dlatego podłozde trzeba zapewnić możliwość rozszerzania się i obkurczania. W tym celu należy pozostawić szczelinę o szerokości X mm na całym obwodzie podłogi, wokół rur, przy progach, pod drzwiami (X zależy od poziomu wilgotności względnej - patrz wytyczne w punkcie dotyczącym szczelin dylatacyjnych zamieszczone w rozdziale PRZYGOTOWANIE powyżej).


Szczeliny dylatacyjne mogą być wykończone listwami przytwierdzonymi do ścian, lub odpowiednimi profilami. Pozostawienie szczeliny dylatacyjnej jest obowiązkowe pomiędzy pomieszczeniami. Zależnie od kształtu podłogi laminowanej, taflę o kształtach T, L lub U mogą również wymagać dodatkowych rozcięć.

W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym Pergo.

15

Na koniec należy usunąć wszystkie kliny dylatacyjne.






1


Należy zamontować listwę przypodłogową przy ścianie.

Pod żadnym pozorem nie należy przymocowywać listwy przypodłogowej do podłogi. Umożliwi to rozszerzanie oraz kurczenie się podłogi pod listwą. Nie wypełniaj ani nie zakrywaj szczeliny dylatacyjnej silikonem, czy inną masą.




2

Dcinając panele pamiętaj o pozostawieniu właściwego rozmiaru szczeliny dylatacyjnej także pod ościeżnicami. Jeśli podniesienie panelu jest niemożliwe, należy wykorzystać dobijak bądź dociągacz i młotek w celu połączenia paneli ułożonych płasko na podłodze.



3

Panele w rzędach, w których znajdują się rury, należy układać w taki sposób, aby rura przebiegała na linii złącza pomiędzy panelami. Należy dobrać wiertło o rozmiarze odpowiadającym średnicy rury plus 20 mm. Następnie należy zatrzasnąć panele na krótkim boku, a potem wywierć otwór na środku połączenia obu paneli. Teraz można zamontować panele na podłodze. W rzędach, w których występują podwójne rury, należy postępować w następujący sposób: 1. Odmierzyć, w którym miejscu rura będzie przechodzić przez panel. Należy pamiętać o szczelinie dylatacyjnej. 2. Należy dobrać wiertło o rozmiarze odpowiadającym średnicy rury plus 20 mm na szczelinę dylatacyjną. Następnie należy przewiercić się przez panel w miejscu, w którym będzie przez niego przechodziła rura. 3. Przedłużyć otwór do krawędzi panelu. 4. Ułożyć panel wokół rury. 5. Z innego panelu wyciąć element dopasowany idealnie do powstałego otworu, a następnie wkleić go przy pomocy kleju do drewna. Aby uzyskać idealne wykończenie wokół rur, należy zastosować rozetki do rur Pergo.



4


W miejscach, gdzie montaż paneli za pomocą dobijaka jest zbyt trudny (np. pod kaloryferami), można połączyć je, używając dociągacza i młotka.

3. WYKOŃCZENIE PODŁOGI W STREFACH NARAŻONYCH NA WODĘ

Te instrukcje pomagają zabezpieczyć podłogę przed dostaniem się wody na obwódzie podłogi i przy obiektach stałych w strefach, w których podłoga będzie narażona na kontakt z wodą (przy drzwiach zewnętrznych, w strefach narażonych na kontakt z wodą rozlaną na powierzchni podłogi, ...).


Przestrzeganie tych instrukcji czyni podłogę odpowiednią do zastosowania w różnych pomieszczeniach (nie w strefach z odpływem w podłodze). Podłogi nie są odpowiednie do zastosowań w takich miejscach jak np.: pod prysznicem, przy basenach, w saunach, w strefach z odpływem w podłodze itp.

Niektóre lokalne przepisy zabraniają stosowania podłóg pływających w pomieszczeniach mokrych. Lokalne przepisy krajowe muszą być przestrzegane.



1

Dla wodoodpornego wykończenia użyj elastycznego bezbarwnego PG AQUA SEALANT i sznura piankowego (NEFOAMSTRIM) Dla profili STANDARD, PARQUET i SCOTIA dopasowanych kolorystycznie użyj także pasków HYDROSTRIP.




2

Do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej użyj elastycznego sznura piankowego (NEFOAMSTRIP) o średnicy 8-10 mm oraz elastycznego i odpornego na wodę bezbarwnego uszczelnacza PG AQUA SEALANT. Wepchnij sznur piankowy w szczelinę dylatacyjną i nałóż uszczelniacz PG AQUA SEALANT formując lekki spadek w kierunku podłogi.


Stosując listwy typu STANDARD, PARQUET, czy SCOTIA użyj pasków HYDROSTRIP dla dodatkowego zabezpieczenia i estetycznego wykończenia listew. Listwy zamontuj na kleju PG Multiglue (PGGLUE290). W miejscach, gdzie nie da się zastosować listew wykończeniowych użyj sznura piankowego (NEFOAMSTRIP) w szczelinie dylatacyjnej i wykończ elastyczną masą (PG SEALANT).

Porada: aby uniknąć zabrudzenia podłogi, przed użyciem szczeliwa PG Aqua Sealant można okleić podłogę taśmą. Natychmiast po nałożeniu szczeliwa PG Aqua Sealant taśma może zostać usunięta. Rozlane szczeliwo PG Aqua Sealant można łatwo usunąć po wyschnięciu.



3


W przypadku wodoodpornej listwy formującej 5- in -1 (PGINCP) należy przymocować listwę 5- in -1 do podłogi za pomocą kleju PG Multiglue i/lub śrub. Zastosuj bezbarwny PG AQUA SEALANT na elastycznym sznurze piankowym w szczelinie dylatacyjnej. Wciśnij profil 5-w-1 w szynę bazową i mokry PG AQUA SEALANT. Nałóż dodatkowo PG AQUA SEALANT w miejscu styku profilu z panelem dla lepszego uszczelnienia.



4


Aby zapewnić idealne, wodoodporne wykończenie wokół rur, należy użyć rozetek PG, elastycznej, wodoodpornej i przezroczystej pasty (PG Aqua Sealant) oraz pianki (NEFOAMSTRIP). Umieść sznur dylatacyjny FOAMSTRIP w szczelinie dylatacyjnej wokół rury. Zainstalować osłonę rury i zabezpieczyć szczeliny wokół rozetek oraz wokół rur przy użyciu szczeliwa PG Aqua Sealant. Dzięki temu woda nie będzie się dostawać do środka.

3. WYKOŃCZENIE PODŁOGI W STREFACH NARAŻONYCH NA WODĘ




5

Aby zapewnić dodatkową ochronę przed wodą na całym obwodzie podłogi i uniemożliwić dostanie się wody pod panele podłogowe, należy zastosować elastyczny silikon PG Aqua Sealant przy progach, ościeżnicach drzwi, rozetkach do rur i innych miejscach.




1

W czasie montażu i bezpośrednio po jego zakończeniu podłoga nadaje się do użytku. Należy upewnić się, że wilgotność w pomieszczeniu wynosi zawsze co najmniej 30%. W razie potrzeby należy użyć nawilżacza.




2

- A. W przypadku konserwacji na sucho zaleca się użycie mopa Pergo lub odkurzacza. Należy upewnić się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka i specjalną szczotkę do parkietów, aby uniknąć zarysowań podłogi.
- B. W przypadku produktów z technologią Aquasafe i 4-stronną fazą można używać myjki parowej, jeśli para wodna nie trafia bezpośrednio na laminat. Należy zatem wykorzystywać odpowiednią szmatkę, która zapewnia jednorodny rozkład ciepła oraz pary wodnej. Ważne jest także, by nie pozostawiać dyszy urządzenia w jednym miejscu przez dłuższy czas. Podłogę należy czyścić wzdłuż paneli.
- C. W przypadku innych rozwiązań zdecydowanie odradzamy myjkę parową.




3


- A. a. W przypadku wszelkich prac konserwacyjnych zalecamy korzystanie z akcesoriów czyszczących Pergo (patrz instrukcje). Należy pamiętać, że wykorzystanie innych produktów czyszczących może uszkodzić podłogę. b. Delikatne czyszczenie na mokro jest dozwolone na podłogach laminowanych Aquasafe. c. Czyszczenie na mokro jest zabronione na podłogach laminowanych non-Aquasafe. Więcej informacji o sposobie czyszczenia i konserwacji podłogi można znaleźć w witrynie www.Pergo.com. Aby uzyskać informacje dotyczące czyszczenia podłogi w przypadku zastosowań lub inwestycji komercyjnych, należy skontaktować się z działem technicznym firmy Pergo.



4


Usunąć wodę ze wszystkich produktów z technologią Aquasafe i 4-stronną fazą w ciągu 72 godzin. * W przypadku innych produktów Aquasafe należy usunąć wodę w ciągu 24 godzin, a w przypadku podłóg laminowanych non-Aquasafe w ciągu 15 minut.






5

Konieczne jest zabezpieczenie nóg mebli i krzeseł. Należy zapobiegać wnoszeniu brudu, wody i piasku do pomieszczeń poprzez ułożenie odpowiedniej wycieraczki lub maty podłogową przy drzwiach.



Należy używać z krzeseł i foteli (biurowych) z miękkimi kótkami do podłóg laminowanych i/lub korzystać z odpowiednich podkładek.




6

Przeciąganie przedmiotów lub mebli po podłodze jest zabronione. Można je przesuwać wyłącznie po ich podniesieniu.

7

Gładka powierzchnia podłogi laminowanej nie zatrzymuje brudu ani kurzu. Uporczywe plamy należy usuwać ostrożnie zmywaczem do paznokci lub acetonem. Nie należy używać produktów o charakterze ściernym. Nie należy używać wosku lub lakieru na podłodze.

RECYKLING



1

Odpady po montażu lub zdemontowane podłogi należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki/ recyklingu odpadów jako „niebędące materiałem niebezpiecznym drewno impregnowane”.