

Charakterystyka produktu

FORMAT

Szerokość	190	mm
Długość	1200	mm
Liczba paneli/opakowanie	7	
m ² /opakowanie	1,596	m ²
Fugi	-	
Grubość	8,0	mm
Pióro i wpust	Uniclic	
Gwarancja odporności na wodę	10	lat



Budowa panelu



1. Warstwa doskonale chroniąca przed ścieraniem i zarysowaniami
2. Krystalicznie czysty wzór
3. Odporna na wilgoć płyta HDF
4. Warstwa stabilizująca

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY		
Klasa użyteczności	EN 13329		Klasa	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: na opakowaniu
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Jednostka zatwierdzona	AB 0321 - Satra UK	DOP: na opakowaniu
Gwarancja	użytek domowy		Patrz warunki gwarancji	dożywno
		Odporność na wodę		10 lat
	użytek komercyjny		Patrz warunki gwarancji	5 lat
		Odporność na wodę		5 lat

DANE OGOLNE (zgodnie z normą EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM
Odporność na ścieranie	EN 13329		≥ 4000 cykli
Klasa odporności na ścieranie	EN 13329		AC4
Odporność na uderzenia	EN 17368	mała kulka	≥ 35 mm
	EN 13329	duża kulka	≥ 750 mm
Odporność na zarysowania	EN 438-2, 25		Obciążenie ≥ 3N
Efekt krzesel z kółkami	ISO 4918 (+podkładzie)	Type W (EN 12529)	25000 cykli
Pęcznienie	ISO 24336	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%
siła połączeń zamków	ISO 24334	F10,2 długi bok Fmax długi bok Fs0,2 krótki bok Fmax krótki bok	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m
Efekt nóżki meblowej	EN 424		Bez widocznych uszkodzeń przy feście z stopa typu 0
przyleganie warstwy wierzchniej	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25
Wgniecenie statyczne	EN ISO 24343-1		Wgniecenie resztkowe ≤ 0,05 mm
Odporność na zaplamienia	EN 438	Grupa 1 i 2 Grupa 3	Klasa 5 Klasa 4
Ogólny wygląd	EN 13329	Różnice wysokości Szpary na połączeniach Wylódkowanie wzdłużne Wylódkowanie poprzeczne	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm wklęsłość ≤ 0,50% wypukłość ≤ 1,00% wklęsłość ≤ 0,15% wypukłość ≤ 0,20%
niestabilność wymiarowa pod wpływem zmian wilgotności względnej	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm
Trwałość barw pod wpływem światła	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	szara skala wzorcowa	Klasa ≥ 4

DANE OGÓLNE (zgodnie z normą EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG QUICK-STEP
Odporności na wodę	ISO 4760	Jakościowa ocena poziomu spęcznienia dokonana po osuszeniu	< 3	2
		Wielkościowa ocena poziomu spęcznienia dokonana po osuszeniu	≤0,3mm	≤0,3mm
		Przeciek na łączeniu	brak wymogów	brak przecieku

INNE DANE TECHNICZNE

	METODA	PARAMETRY		
Redukcja odgłosu uderzenia	ISO 712/2	Na podkładzie Quick-Step	ΔLw ≈ 18 dB	(zależy od zastosowanego podkładu)
Odporność na żar papierosów	EN 438-2,30		Klasa	5
Ogrzewanie podłogowe		Na podkładzie Quick-Step	Patrz instrukcje specjalne	odpowiednie

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY		
Emisja formaldehydu	EN 717-1	ppm	<E1	
Antystatyczność	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa	Cfl-s1	
Oporność cieplna	EN12667	m²K/W	0,055	m²K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

CERTYFIKATY

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Skandynawski certyfikat ekologiczny EPD	30290001

