

OPIS					
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	3.5		
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0.4		
Waga	EN ISO 23997	g/m²	4665		
Format	EN ISO 24342	mm	203 x 1219 8" x 48"	114 x 610 4" x 24"	610 x 610 24" x 24"
Liczba paneli/płytek i m2 w pudełku	-	-	12 / 2.97 m²	36 / 2.51 m²	6 / 2.23 m²
Klasyfikacja					
Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 11638		
	ASTM F 1700	-	Class III Type B		
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	23-32		
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1		
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2		
Antypoślizgowość na mokro	EN 16165 annex B	klasa	R10		
Charakterystyka użytkowa					
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm3	< 2.0		
Grupa ścieralności	QB 30	group	T		
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 11638	group	I		
Hałas w pomieszczeniu	NF S 31074	dB	72		
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	dB	17		
Stabilność wymiarowa (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilność wymiarowa (średnia zmierzona wartość)	-	%	≤ 0.10		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15		
Test na kółka od foteli	ISO 4918	-	OK		
Przewodność termiczna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Odporność barw na światło	EN 105 - B02	degree	≥ 6		
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	PUR+ MATT		
Odporność chemiczna	EN ISO 26987		OK		
Środowisko/ Jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia					
TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m3	< 100		
CE znak					
	EN 14041		  		
					